

Linea: Prodotti di fondo	Tipo: Fondi poliesteri universali per metalli
Categoria: Primer 2k	Codice: TPR-PRFPS75G
















Nome o sigla commerciale: FONDO POLIESTERE A SPRUZZO

Natura:	preparato a base di cariche minerali inerti e additivi vari dispersi in solventi e resine poliesteri insature; a bassa emissione di componenti organici volatili. Polimerizzazione a mezzo cicloesanone perossido in rapporto dell'1% al 3% p.v. secondo la temperatura ambiente.
Impiego:	utilizzabile direttamente su lamiere ferrose, acciai, in alluminio su manufatti in resina rinforzata con fibre di vetro (UP-GF) oppure su stucchi poliesteri o su tutti i tipi di primer antiruggine ad eccezione dei wash-primer a base di acidi indurenti e dei fondi o ancoranti monocomponenti a base di resine sintetiche. In caso d'applicazione su vecchie verniciature, assicurarsi che le stesse siano completamente essiccate, e che non siano di natura acrilica termoindurente o elastica.
Peculiarità:	<ul style="list-style-type: none"> dotato di alto potere riempitivo, elevata flessibilità e tixotropia è particolarmente adatto per applicazioni su superfici sottoposti a forti vibrazioni, quali basamenti di macchine utensili, fiancate di carri ferroviari, pullman, autoarticolati, autobotti, caravan, camper, roulotte, automezzi e veicoli coibentati, e container; risulta essere un ottimo supporto per fondi acrilici o poliuretani nei cicli di verniciatura bagnato su bagnato; può essere diluito fino al 10% con apposito diluente ns. tipo D/Fp per attenuare la buccatura sulla seconda mano; è compatibile con sistemi di verniciatura all'acqua.

Caratteristiche fisiche:

Aspetto: Colore: Odore: Peso specifico:	Liquido denso Grigio Caratteristico di stirene 1,590 kg/l (± 0,030 kg/l)	Viscosità di fornitura: Residuo secco (miscela A+B): Resa teorica (miscela A+B):	28,5 Pa*s (Brookfield: RV 5, rpm 5) 76% (±2%) 5,3 m ² /l per 100 µm
D.Lgs 161/2006:	all. II B/c, Primer, Fondo (Surfacer) e primer universali (metallici) limite massimo di COV espressi in g/l (prodotto pronto all'uso 1.1.2007):		540
	F33 pronto all'uso (+3% di catalizzatore L/F p.v., +10% di diluente D/Fp p.v.), COV espressi in g/l:		402

Dati applicativi:

	Con carte abrasive a secco grana P 100 irruvidire la parte da trattare, indi a mezzo diluente antisiliconi da lavaggio eliminare ogni traccia di grassi, oli, siliconi, impronte digitali, colle d'abrasivi, distaccanti (su UP-GF) e polvere. In caso d'applicazione su vecchie vernici carteggiare la parte con carta abrasiva a secco grana P 320.		
	Fondo F33: 100 ml 100 g Induritore L/F: 3 ml 2 g Diluente D/Fp: 10 ml 5,7 g	In contenitore a parte miscelare accuratamente ed in maniera omogenea il fondo con l'induritore e l'eventuale diluente, indi versare nella tazza dell'aerografo.	
	Pot life a 23 °C.: 20'		Viscosità d'applicazione. Tazza Ford Ø 8 a 23 °C.: 35"
	Tipo Ø ugello pressione Standard: 2 - 2,5 2,5 - 3,0 bar		1 mano leggera (passata d'ancoraggio) seguita da 2 mani piene incrociate. Spessore consigliato: max 800 µm.
	Fuori polvere a 23 °C: 35'		Pronto al carteggio a 23 °C: 150' - 180' a seconda dello spessore applicato. Pronto al carteggio a 60 °C: 35' - 45' a seconda dello spessore applicato.
	Onde corte, pronto al carteggio: a seconda dello spessore applicato. 10' - 12'		Essiccazione totale a 23°C: 36 h
	Sgrossatura P 120 Fase intermedia P 220 Finitura P 320		Sgrossatura P 150 Fase intermedia P 240 Finitura P 360
		Sconsigliata.	
	Il locale di stoccaggio deve essere asciutto e con una temperatura compresa tra 10 °C e 35 °C. Stoccare il prodotto al riparo della luce diretta del sole nelle confezioni originali ben chiuse, lontano da fiamme o scintille. Il prodotto, se conservato nelle condizioni di cui sopra, ha una durata di 12 mesi dalla data di spedizione.		



Attenzioni & Precauzioni:



- Prima dell'utilizzo leggere attentamente la Scheda di Sicurezza;
- Prodotto esclusivamente per USO PROFESSIONALE;
- La miscela del fondo poliestere a spruzzo + induritore L/F teme l'umidità, non carteggiare ad umido, evitare di mettere a contatto diretto la superficie del fondo con prodotti a base acqua;
- Non si sconsiglia la diluizione con preparati nitro, acrilici o poliuretanici, la possibile presenza d'acqua in detti preparati potrebbe causare il verificarsi di screpolature sulla superficie finale;
- Non applicare la miscela A+B su supporti freddi (< 10 °C), ne sarebbero compromessi l'adesione ed i tempi d'essiccazione;
- Non riporre residui di miscela A+B nel contenitore dello stucco, la massa contenuta si indurirebbe.

Informazioni per l'utilizzatore:

Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle ns. attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al ns. controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata, per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall'utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.

